collection **REVYVA ARCTIC**

Cod.	**08221.001**	composition	100% PET (recyc.)	
		width	140	cm
		weight (+\-5%)	585	g/m

TEST	**Method**		**Results**			**Grade**
Colour fastness						
to light	EN ISO 105-B02		7			blue 1-8
to dry rubbing	EN ISO 105-X12		4/5			grey 1-5
to wet rubbing	EN ISO 105-X12		4			grey 1-5
Shrinkage						
to machine washing	EN ISO 6330	length	± 0	width	± 0	%
Physical properties						
seam slippage	EN ISO 13936-2	length	3	width	4	mm
pilling resistance	EN ISO 12945-2		4/5			
abrasion resistance	EN ISO 12947-2		>100.000	End point		cycles

Reaction to fire
Classe 1 IM – UNI 9175
EN 1021-1+2
BS5852:2006 cig.+flame
CALIFORNIA TEST – TB117

Undergoing testing:
IMO FTP-8 Res. A652

Care instructions

Do not centrifuge

IMPORTANT: do not use oxidizing or brightening agents

COLOURS MAY CHANGE BETWEEN DIFFERENT PRODUCTION LOTS

The producer reserves the right to modify, at any moment and without notice, the technical specifications of their products.